



DÉFINITION DE LA PIERRE

BASTILLE

Pierre grès naturel

Nom d'usage en carrière :	Sandstone
Masse volumique apparente :	2607 kg/m ³ UNE - NE - 1936 -2006
Absorbtion d'eau par pression atmosphérique :	0,21% EN - 13755/2008
Résistance au gel :	Ingélive - EN - 14066-2003
Résistance à la flexion :	24,2 MPa EN - 12371-2007
