



DÉFINITION DE LA PIERRE

MOJACAR

CALCAIRE

Essais en laboratoire :	TS EN 1469- 2006 & 2007
Masse Volumique apparente :	2746 kg/m ³
Absorption d'eau par pression atmosphérique :	3,185%
Porosité :	11,58%
Résistance à la compression et au gel/dégel :	59.95 MPa TS EN 12058-2007
