



DÉFINITION DE LA PIERRE

MONTFORT

Pierre calcaire naturelle

Nom d'usage en carrière :	SIROCCO
Essais en laboratoire :	LERM 04.7308.001.02.A
Masse Volumique apparente :	2.5 Kg/m ³ EN-1925/2004
Absorption d'eau par pression atmosphérique :	0.9% EN-1926/2004
Résistance au gel :	240 cycles EN- EN-12371/2004
Résistance à l'abrasion :	36mm EN-14157/200
